

REGOLI

rivestimento / wall
spessore / thickness: 8,5 mm

gres porcellanato smaltato
glazed porcelain stoneware




V2 Variazione minima / Slight variation

Fuga minima consigliata 2/3 mm.
Minimum grout line suggested 2/3 mm.



F688
Reg. Bianco Matt
7,5x30 cm - 3"x12"



F694
Reg. Bianco Glossy
7,5x30 cm - 3"x12"



F690
Reg. Nero Matt
7,5x30



F696
Reg. Nero Glossy
7,5x30 cm - 3"x12"



REGOLI

rivestimento / wall
spessore / thickness: 8,5 mm

gres porcellanato smaltato
glazed porcelain stoneware



V2 Variazione minima / Slight variation


Fuga minima consigliata 2/3 mm.
Minimum grout line suggested 2/3 mm.



F703
Reg. Bianco Wide
7,5x30 cm - 3"x12"
P40



F705
Reg. Bianco Sticks
7,5x30 cm - 3"x12"
P44



F704
Reg. Nero Wide
7,5x30 cm - 3"x12"
P40



F706
Reg. Nero Sticks
7,5x30 cm - 3"x12"
P44



REGOLI

rivestimento / wall
spessore / thickness: 8,5 mm

gres porcellanato smaltato
glazed porcelain stoneware



V2 Variazione minima / Slight variation


Fuga minima consigliata 2/3 mm.
Minimum grout line suggested 2/3 mm.




F689
Reg. Grigio Matt
7,5x30




F695
Reg. Grigio Glossy
7,5x30 cm - 3"x12"



F691
Reg. Blu Matt
7,5x30 cm - 3"x12"



F697
Reg. Blu Glossy
7,5x30 cm - 3"x12"



REGOLI

rivestimento / wall
spessore / thickness: 8,5 mm

gres porcellanato smaltato
glazed porcelain stoneware



V2 Variazione minima / Slight variation

Fuga minima consigliata 2/3 mm.
Minimum grout line suggested 2/3 mm.




F693
Reg. Beige Matt
7,5x30



F699
Reg. Beige Glossy
7,5x30 cm - 3"x12"



F692
Reg. Verde Matt
7,5x30 cm - 3"x12"



F698
Reg. Verde Glossy
7,5x30 cm - 3"x12"



REGOLI Voci di capitolato / Technical specifications

GRES FINE PORCELLANATO SMALATO

Caratteristiche merceologiche e di processo

Piastrelle in Gres Fine Porcellanato, omogeneamente gresificato a tutto spessore e composto da impasto chiaro finissimo di matrice prime pregiate con aggiunta di feldspati e caolini, realizzate per pressatura, rifinite con smalti altamente selezionati e rese meccanicamente resistenti tramite un processo di sinterizzazione ad elevatissime temperature. Piastrelle ingelive, inassorbenti e resistenti agli attacchi chimici. Temperatura di cottura 1230°
 Conformità alle norme
 Il materiale è conforme ai requisiti previsti dalle norme internazionali UNI EN 14411 – ISO 13006 Annex G.
 Il mantenimento di tali parametri deve essere garantito dal Sistema di Gestione della Qualità attivato dall'azienda e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008.

FINE GLAZED PORCELAIN STONEWARE

Product and manufacturing features

Ceramic tiles in Fine Porcelain Stoneware, uniformly vitrified along its entire thickness and made of an extremely fine and clear mix of precious raw materials with added feldspars and kaolin, obtained by pressing, finished using top quality glazes and made mechanically resistant thanks to a sinterization process at high temperatures. Ceramic tiles or slabs frost-proof, inabsorbent, and resistant to chemical attack. Firing Temperature 1230°
Compliance with industry standards
 The material complies with the requirements provided for by International UNI EN 14411 – ISO 13006 Standards, Annex G. These parameters must be maintained and guaranteed by the Quality Management Systems established by the company and certified by the UNI EN ISO 9001 : 2008 standard.

GRÉS CÉRAME FIN ÉMAILLÉ

Caractéristiques du matériel et du procédé

Carreaux en Grés cérame fin, fritté de façon homogène sur toute l'épaisseur et composé d'une très fine pâte claire de matières premières précieuses avec adjonction de feldspaths et de kaolins, fabriqués par pressage, finis avec des émaux rigoureusement sélectionnés et avec une résistance mécanique due à un procédé de frittage à très haute température. Carreaux résistants au gel, imperméables et résistants aux agressions chimiques. Température de Cuisson 1230°C
Conformité aux normes
 Le matériau est conforme aux critères prévus par les normes internationales UNI EN 14411 – ISO 13006 Annexe G. Le maintien de ces paramètres doit être assuré par le Système de Gestion de la Qualité activé par la société et certifié selon la norme UNI EN ISO 9001 : 2008.

GLASIERTES FEINSTEINZEUG

Produktigenschaften und Produktionsprozess

Fliesen oder Platten in Feinsteinzeug, vollständig homogen glasiert und aus hellen, hochwertigen Rohstoffen unter Zugabe von Feldspat und Kaolin (Porzellanerde) gefertigt, gepresst, mit ausgewählten Glasuren nachbearbeitet und durch einen Sinterprozess bei höchsten Temperaturen gegen mechanische Belastungen resistent gemacht. Fliessen frostsicher, wasserabweisend und chemisch beständig.
 Brenntemperatur 1230°
Normenkonformität
 Das Material ist mit den geforderten Eigenschaften der internationalen Norm UNI EN 14411 – ISO 13006 Anlage G konform. Die Aufrechterhaltung dieser Parameter muß vom Qualitätsverwaltungssystem des Unternehmens garantiert und gemäß der Norm UNI EN ISO 9001 : 2008 zertifiziert sein.

GRES PORCELÁNICO FINO ESMALTADO

Características mercadotécnicas y de proceso

Baldosas en gres porcelánico fino, homogéneamente gresificadas en todo el espesor y compuestas por una mezcla clara y finísima de materias primas preciodadas con la adidadura de feldespatos y caolines, realizadas mediante prensado, acabadas con esmaltes altamente seleccionados y vueltas resistentes mecánicamente mediante un proceso de sinterización a altísimas temperaturas. Baldosas no absorbentes, resistentes al hielo y al ataque de productos químicos. Temperatura de cocción 1230°
Conformidad con las normas
 El material está en conformidad con los requisitos previstos en las normas internacionales UNE EN 14411 – ISO 13006 Anexo G.
 El mantenimiento de tales parámetros tiene que ser garantizado por el Sistema de Gestión de la Calidad activado por la empresa y certificado según la norma UNE EN ISO 9001 : 2008.

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Описание товара и технологического процесса

Плитки из керамогранита, равномерно слёкшегося по всей толщине и составленного из тончайшей светлой смеси ценных глин с добавлением полевого шпата и каолина; изготовлены методом прессования, покрыты высококачественной глазурью, обладают высокой механической стойкостью вследствие процесса спекания при высоких температурах.
 Морозостойчивы, водонепроницаемы, стойки к воздействию химических веществ.
 Температура обжига 1230°
Соответствие стандартам
 Изделия отвечают требованиям международных стандартов UNI EN 14411 – ISO 13006, Приложение G.
 Поддержание высоких показателей обеспечивается системой менеджмента качества, действующей на предприятии и сертифицированной о соответствии с UNI EN ISO 9001 : 2008.

REGOLI Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics

EN 14411 (ISO 13006) Appendix G, Gruppo BIa, Ev ≤ 0,5% / Annex G, Group BIa, Ev ≤ 0,5% / Annexe G, Groupe BIa, Ev ≤ 0,5% / Anlage G, Gruppe BIa, Ev ≤ 0,5% / Anlage G, Gruppe BIa, Ev ≤ 0,5% / Приложение G, Группа BIa, Ev ≤ 0,5%
 Gres porcellanato smaltato - Gres fine porcellanato colorato in massa / Glazed Porcelain Stoneware - Fine full-body coloured porcelain stoneware / Grés cérame fin émaillé - Grés cérame coloré pleine masse
 Glasierter Feinsteinzeug - Durchglaziertes Feinsteinzeug / Gres porcelánico fino esmaltado - Gres fino porcelánico colorado en toda su masa / Глазурованный Керамогранит - Керамогранит окрашенный в массу

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics		Norma o metodo / Norms		Regoli				
		Requisiti per misura nominale N. / Requirement for nominal size N.		Valore medio / Average value / Valeu Moyen. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение.				
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm					
		(mm)	(%)	(mm)	Matt	Glossy		
☒	Lunghezza e Larghezza, Length and width. Longueur et largeur, Länge und Breite. Longitud y anchura, Длина и ширина.	± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm	Conforme.	Conforme.	Conforme.	Conforme.
	Bettinezza spall. Sloughiness of sides. Espineros del espal. Serailiness of kerfs. Rechiness de los cantos. Причёмность ребёр.	± 0,8 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	Conforme.	Conforme.	Conforme.	Conforme.
	Ortogonalità, Rectangularity, Orthogonalité. Rechtwinkligkeit, Ortogonalität, Ортогональность.	± 0,8 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	Conforme.	Conform.	Conforme.	Соответствующий.
⊕	Pianaità, Flatness, Planité. Planität, Planarität, Плоскостность.	± 0,8 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	Conforme.	Conform.	Conforme.	Соответствующий.
	Spessore, Thickness, Epaisseur, Stärke, Толщина.	Valore dichiarato dal produttore Value declared by the manufacturer		Conforme.	Conforme.	Conforme.	Conforme.	
☒	Assorbimento % di acqua, Water Absorption. Absorption d'eau, Wasser Aufnahme. Planaridad, Водопоглощение, %.	ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Ev ≤ 0,1%	Ev ≤ 0,1%	Ev ≤ 0,1%	Ev ≤ 0,1%	
		Slacco di rottura, Breaking strenght. Force de rupture, Bruchkraft. Esfuerzo de ruptura, Химие на излом.	ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²
☒	Resistenza all'abrasione profonda, Deep scratch resistance, Resistence à l'abrasion. Teferebartheit, Resistencia a la abrasión profunda, Устойчивость к глубокому истиранию.	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 150 mm³	—	—	—	
		Resistenza all'abrasione superficiale / abrasion resistance / resistance à l'abrasion / Abriebbeständigkeit / Устойчивость к истиранию.	ISO 10545-7	Valore dichiarato dal produttore Value declared by the manufacturer		—	—	Bianco PEI V
⊕	Coefficiente di dilatazione termica lineare. Linear heat expansion coefficient, Coefficient de dilatacion thermique lineaire, Lineare thermische Dehnung. Coeficiente de dilatacion termica lineal, Коэффициент линейного расширения.	ISO 10545-8	ISO 13006-2	≤ 7 (MQ)¹	≤ 7 (MQ)¹	≤ 7 (MQ)¹	≤ 7 (MQ)¹	
		Resistenza agli sbalzi termici, Thermal shock resistance, Resistence aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit, Resistencia a los choques termicos, Свойство к перепаду температур.	ISO 10545-9	ISO 10545-9	Resiste, Resistant, Resistenter, Resistent, Водостойкий.	Resiste, Resistant, Resistenter, Resistent, Водостойкий.	Resiste, Resistant, Resistenter, Resistent, Водостойкий.	Resiste, Resistant, Resistenter, Resistent, Водостойкий.
☒	Resistenza al gelo, Frost resistance. Resistencia al fro, Frostbeständigkeit. Resistencia a las heladas, Морозостойкость.	ISO 10545-12	ISO 10545-12	Resiste, Resistant, Resistenter, Resistent, Водостойкий.	Resiste, Resistant, Resistenter, Resistent, Водостойкий.	Resiste, Resistant, Resistenter, Resistent, Водостойкий.	Resiste, Resistant, Resistenter, Resistent, Водостойкий.	
		Coefficiente di attrito dinamico, Dynamic friction coefficient. Coefficient de frottement dynamique, Dynamischer Reibungskoeffizient, Coeficiente de rozamiento dinámico, Устойчивость к скольжению при движении.	B.C.R.A. μ > 0,40	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	—	—	—	—
☒	Resistenza allo scivolamento, Slip resistance. Resistencia al deslizamiento, Скользящая способность. Resistencia al deslizamiento, Скользящая способность.	BS7076-2/2002 Pendulum Testes	BS7076-2/2002 Pendulum Testes	≥ 0,42 Bagnato	≥ 0,42 Wet	≥ 0,42 Wet	≥ 0,42 Wet	
		Classificazione antiscivolo, Non-slip classification. Classification antiscivolo, Fallschleifkategorie (Bafk), Clasificación antideslizamiento, Классификация противоскользящей плитки.	DN 51130	DN 51130	—	—	—	—
☒	Classificazione antiscivolo (Pnd, r, nd). Non-slip classification (Barefoot), Classification antideslizamiento (Barefoot), Clasificación antideslizamiento (Pies descalzos), Классификация противоскользящей плитки (Босе ноги).	DN 51097	DN 51097	—	—	—	—	
		Resistenza ai prodotti chimici d'uso domestico ed agli additivi per piscina, Resistance to household chemicals and swimming pool salt. Resistencia a los productos químicos de uso domestico y al aditivo para piscinas, Resistenz gegen Haushaltschemikalien und Badeschwammzusätze. Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscinas, Устойчивость к воздействию химических средств для домашнего использования и химических добавок для бассейнов.	ISO 10545-13	ISO 10545-13	Classe B min	Classe B min	A	A
☒	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali, Resistence to low concentrations of acids and alkalis. Resistencia aux acides et aux alcalis a basse concentration, Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen, Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalis, Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации.	ISO 10545-13	ISO 10545-13	Valore dichiarato (ISO 13006: secondo la classificazione (pdf) del fabbricante) Declared value (ISO 13006: manufacturer to state classification)	LA	LA	LA	
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali, Resistence to high concentrations of acids and alkalis. Resistencia aux acides et aux alcalis a haute concentration, Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen, Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalis, Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации.	ISO 10545-13	ISO 10545-13	Valore dichiarato (ISO 13006: secondo la classificazione (pdf) del fabbricante) Declared value (ISO 13006: test method available)	HA	HA	HA
☒	Resistenza alle macchie, Resistance to stains. Resistencia aux tachas, Fleckenbeständigkeit, Resistencia a las manchas, тоимость к образованию пятен.	ISO 10545-14	ISO 10545-14	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)	Nettohygiene, Kann gereinigt werden, Limpbare, Моющийся.	Publie, Cleanable, Limpbare, Моющийся.	Publie, Cleanable, Limpbare, Моющийся.	

* Per piastrelle rettangolari, che abbiano l lato maggiore L ≤ 60 cm e rapporti tra i lati ≥ 3, la misurazione della regolarità deve venire condotta solo sul lato corto.
 For oblong tiles with L ≤ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges.

L'indicazione d'uso, anche quando presentata dal Venditore in cataloghi e manuali, è da ritenersi puramente indicativa. Sulla base delle caratteristiche tecniche riportate nella Scheda Tecnica è sempre compito del progettista valutare l'idoneità del Prodotto alle condizioni specifiche di utilizzo in funzione delle sollecitazioni e delle variabili che si possono verificare nell'ambiente di destinazione alterandone le sue caratteristiche.
 The usage instructions, even where presented by the Seller in catalogues and manuals, are merely indicative. Based on the technical characteristics indicated on the Technical Data Sheet, it is always up to the project designer to decide whether the Product is suitable for the specific conditions of use, depending on the stress it is to be subjected to and the variables in the setting that may alter its characteristics.
 L'indication d'usage, même lorsqu'elle est présentée par le Vendeur dans les catalogues et les manuels, est à considérer comme étant purement indicative. Sur la base des caractéristiques techniques reportées sur la Fiche Technique, le concepteur est toujours tenu d'estimer la conformité du produit aux conditions spécifiques d'usage en fonction des sollicitations et des variables qui peuvent survenir dans l'espace de destination en altérant ses caractéristiques.
 Eventuell vom Händler in Katalogen und Gebrauchsanleitungen genannte Anwendungsgebiete sind nur als Richtlinie anzusehen. Der Planer hat stets die Aufgabe, auf Grundlage der im technischen Datenblatt angeführten technischen Merkmale zu beurteilen, ob das Produkt je nach den Belastungen und Variablen, die in der Umgebung, für die es bestimmt ist, auftreten und seine Merkmale beeinträchtigen können. Für die spezifischen Einsatzbedingungen geeignert ist.
 Las indicaciones de uso (incluido el facultado por el Vendedor en catalogos y manuales), deberán considerarse puramente indicativas. Con base en las características técnicas que se indican en la Ficha Técnica, el diseñador será el único responsable de valor la idoneidad del Producto a las condiciones específicas de uso según las cargas y las variables que podrán darse en el ambiente de destino y alterar así sus características.
 Рекомендации по применению, даже если указаны в каталогах и справочных инструкциях, все же носят рекомендательный характер. На основании технических характеристик, указанных в спецификации, именно проектировщик должен будет оценить пригодность продукта для особых условий использования в зависимости от нагрузки и переменных величин, которые могут возникнуть в этих характеристиках.

Per i certificati specifici, contattare Ceramichè Marca Corona S.p.A. For specific certificates, please contact Ceramichè Marca Corona S.p.A. Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Ceramichè Marca Corona S.p.A. Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Ceramichè Marca Corona S.p.A. Para los certificados específicos, contacta Ceramichè Marca Corona S.p.A. Для сертификатов обращайтесь к компании Ceramichè Marca Corona S.p.A.

Ceramichè Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento. Ceramichè Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice. Ceramichè Marca Corona S.p.A. se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des variations à la description contenue dans ce document. Ceramichè Marca Corona S.p.A. behält sich das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Ceramichè Marca Corona S.p.A. se reserva el derecho de modificar o variar en cualquier momento el contenido de este documento. Ceramichè Marca Corona S.p.A. оставляет за собой право вносить в любой момент и изменения в содержание настоящего документа.